



## İSHAKOĞLU BOYA - KİMYA SANAYİ A.Ş

Ankara Asfaltı, İshakoğlu Sanayi Sitesi Soğanlık, 34880 Kartal-İST/TURKEY



Tel : (0216) 376 26 22 (5 HAT)  
Fax : (0216) 376 59 41  
Web : [www.ibs.com.tr](http://www.ibs.com.tr)  
E-mail : [muhasebe@ishakoglu.com.tr](mailto:muhasebe@ishakoglu.com.tr)  
Yakacık vergi Dairesi 480 004 40 47

### İSHAKOĞLU DÖRT MEVSİM AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYA TEKNİK BİLGİ FORMU

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- TS 7847 'e uygundur.
- Su bazlıdır.
- Akrilik emülsiyon bağlayıcı esaslıdır.
- Antibakteriyel katkıdır.
- Örtme gücü ve beyazlığı yüksek, sürümü kolaydır.
- Binaların dış cephelerinde, gerektiğinde iç cephelerde sıva, beton, brüt beton, alçı, sıva, alçıpan, sunta ve eski boyalı yüzeylerde kullanılır.
- Kimyasal etkilere ve UV ışınlarına dirençlidir.
- Sararmaz, kabarmaz son kat boyasıdır.

#### UYGULAMA ŞEKLİ VE BOYANABİLEN ALAN

- Uygulamadan önce yüzey temizlenmelidir.
- Uygulama öncesi İSHAKOĞLU DÖRT MEVSİM DIŞ CEPHE ASTARI uygulanmalıdır.
- Alçı zemin üzerine uygulanacaksa İSHAKOĞLU DÖRT MEVSİM İZOLAN ASTAR üzerine uygulanmalıdır.
- Astar kurduktan sonra boya %10-15 su ile inceltilerek isteğe bağlı olarak tek veya çift kat olarak uygulanmalıdır.
- Tam kuruma süresi 6-8 saattir .Katlar arası uygulama için 2- 4saat beklenmelidir.

#### TEKNİK BİLGİLER

- Solunması halinde : Bilinen bir zararı yoktur.
- Ciltle temasında : Cilt için hafif tahriş edici olabilir.
- Gözle temasında : Göz için hafif tahriş edici olabilir.
- Yutulması halinde : Genel manada kimyasalların yutulması halinde zararlı olabilir.
- Patlama ile ilgili zararlar : Yok
- Alev almaz.Parlamaz.
- Depolama sıcaklığı max. 5-35°C olmalıdır.

**BOYANABİLEN ALAN**

- Saten rulo ile : 6-8 m<sup>2</sup>/kg (tek katta)

**AMBALAJ ŞEKLİ:**

- 20 KG

**\*\*NOT:** Farklı zemin şartlarında sarfiyatlar deęişkenlik gösterebilir.

**\*\*\*** Tarafınıza fiyatlar özel olarak belirlenecektir.